

CLASIFICACIÓN DEL SUELO LAMINADO SEGÚN SU DUREZA

Clasificación de dureza según la Norma EN 13329 y prueba Taber

AC - 1

Aguantará más de 900 vueltas

AC - 2

Aguantará más de 1800 vueltas

AC - 3

Aguantará más de 2500 vueltas

AC - 4

Aguantará más de 4000 vueltas

AC - 5

Aguantará más de 6500 vueltas

La prueba Taber consiste en aplicar unos rodillos con lija hasta que la superficie se desgasta. Según el número de vueltas realizadas será de una dureza u otra. Se puede aplicar a otros materiales u objetos